



Celite Chile Ltda.
Chacalluta Km 10 s/n
Planta Arica – Chile
Tel: 56-58-214600 Fax: 56-58-215452
P.O. Box : 1465

Ficha Técnica

Fecha Vigencia : Abril 2008
Reemplaza : Abril 2007

DIATIV 12 F

FILTRANTE CON CELULOSA

CARACTERISTICAS FISICAS TIPICAS

Color	Blanco
Apariencia	Polvo
Descripción	Mezcla de diatomita calcinada, Diactiv 12 con 15% de Celulosa SW-10
Densidad Húmeda gr/cc (lbs/ft ³)	0.352 (21.9)
Retenido en malla 150, %	14.0
pH	9.0
Humedad %	< 2.0
Permeabilidad, Darcy	1.500

ANÁLISIS QUÍMICO TÍPICO, %

SiO ₂	90.9
Al ₂ O ₃	2.3
Fe ₂ O ₃	1.3
P ₂ O ₅	0.2
TiO ₂	0.1
CaO	1.0
Na ₂ O	2.6
K ₂ O	0.4

Composición química típica del grado Diactiv 12, que es el componente principal de este producto

Las propiedades físicas y químicas del producto aquí señalado, representan los promedios típicos obtenidos de acuerdo a pruebas y métodos aceptados y están sujetos a variaciones normales de todo proceso industrial.

“Esta información no constituye una declaración o garantía, expresa o implícita, ni tampoco garantizamos los resultados que se lleguen a obtener. Celite Chile Ltda., NO formula garantías de comercialización, ausencia de infracción o viabilidad de uso en relación con la venta de (de los) productos (s).”

Para mayor información consulte a nuestro servicio técnico.

Celite Corporation

