



Celite Chile Ltda.
Chacalluta Km 10 s/n
Planta Arica – Chile
Tel: 56-58-214600 Fax: 56-58-215452
P.O. Box : 1465

Ficha Técnica

Fecha Vigencia : Abril 2008
Reemplaza : Abril 2007

DIACTIV HF

CARACTERISTICAS FISICAS TIPICAS

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Color | Blanco |
| Apariencia | Polvo |
| Origen | Diatomita Lacustre |
| Descripción | Diatomita calcinada con fundente |
| Densidad | |
| Seca gr/cc (lbs/ft ³) | 0.20 (12.5) |
| Húmeda gr/cc (lbs/ft ³) | 0.34 (21.2) |
| Retenido en malla 150, % | 15.0 |
| pH | 9.6 |
| Gravedad Específica | 2.3 |
| Humedad % | < 1.0 |
| Pérdida por calcinación | 0.2 |
| Permeabilidad, Darcy | 4.0 |

ANÁLISIS QUÍMICO TÍPICO, %

| | |
|--------------------------------------|------|
| SiO ₂ | 92.0 |
| Al ₂ O ₃ | 1.9 |
| Fe ₂ O ₃ | 1.5 |
| P ₂ O ₅ | 0.2 |
| TiO ₂ | 0.2 |
| CaO | 0.7 |
| MgO | 0.6 |
| Na ₂ O + K ₂ O | 2.0 |

Las propiedades físicas y químicas del producto aquí señalado, representan los promedios típicos obtenidos de acuerdo a pruebas y métodos aceptados y están sujetos a variaciones normales de todo proceso industrial.

“Esta información no constituye una declaración o garantía, expresa o implícita, ni tampoco garantizamos los resultados que se lleguen a obtener. Celite Chile Ltda., NO formula garantías de comercialización, ausencia de infracción o viabilidad de uso en relación con la venta de (de los) productos (s).”

Para mayor información consulte a nuestro servicio técnico.