



Celite Chile Ltda.
Chacalluta Km 10 s/n
Planta Arica – Chile
Tel: 56-58-214600 Fax: 56-58-215452
P.O. Box : 1465

Ficha Técnica

Fecha Vigencia : Abril 2008
Reemplaza : Abril 2007

DIACTIV 16

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS TÍPICAS

Color	Blanco
Apariencia	Polvo
Origen	Diatomita Lacustre
Descripción	Filtrante calcinado con fundente
Densidad	
Seca gr/cc (lbs/ft ³)	0.229 (14.3)
Húmeda gr/cc (lbs/ft ³)	0.440 (27.5)
Retenido en malla 150, %	1.5
pH	8.5
Gravedad Específica	2.3
Humedad %	< 1.0
Pérdida por calcinación	0.2
Permeabilidad, Darcy	0.07

ANÁLISIS QUÍMICO TÍPICO, %

SiO ₂	95.0
Al ₂ O ₃	1.5
Fe ₂ O ₃	0.5
P ₂ O ₅	0.2
TiO ₂	0.1
CaO	1.8
MgO	0.6
Na ₂ O + K ₂ O	1.5

Las propiedades físicas y químicas del producto aquí señalado, representan los promedios típicos obtenidos de acuerdo a pruebas y métodos aceptados y están sujetos a variaciones normales de todo proceso industrial.

“Esta información no constituye una declaración o garantía, expresa o implícita, ni tampoco garantizamos los resultados que se lleguen a obtener. Celite Chile Ltda., NO formula garantías de comercialización, ausencia de infracción o viabilidad de uso en relación con la venta de (de los) productos (s).”

Para mayor información consulte a nuestro servicio técnico.